

ESPECIFICACIONES

RENDIMIENTO TEORICO

1- 5 m²/L

El rendimiento va a depender de la rugosidad de la superficie, tipo de acabado y grosor de la textura.

REDUCTOR

Agua limpia

% REDUCTOR

De 5 a 20

MANOS RECOMENDADAS

Al menos 2 manos según el acabado deseado

ACABADO

Mate

TEXTURA

Ultra lisa

COLOR

Blanco

SECADO

Al tacto: 2 - 4 horas

Duro: 18 - 24 horas

El tiempo de secado puede variar dependiendo de las condiciones ambientales.

Verificar propiedades: 15 a 20 días, según el espesor del acabado y tipo de textura va a adquirir el 100% de sus propiedades.

ESPESOR DE PELICULA SECA

De 10 - 75 mil, en varias manos según la superficie y el acabado deseado.

DENSIDAD

1.73 +/- 0.02

% SOLIDOS EN PESO

78 +/- 2

TIPO

Pasta texturizada ultra fina, lisa, con resina acrílica base agua.

DESCRIPCION

Este producto genera una textura leve en la superficie, que funciona como un acabado que puede ser repintable, al mismo tiempo es efectivo para tapar resanes, cuarteaduras leves en las uniones o traslapes de tablaroca, tablacemento o cualquier otro material cementoso. Tiene una durabilidad media estimada de 5 años.

CARACTERISTICAS

- Acabado Mate
- Excelente durabilidad
- Buen poder cubriente
- Excelente adhesión
- Fácil aplicación directo con rodillo y llana

USOS

Para decorar y proteger muros, techos, plafones de mampostería (concreto, block, yeso, ladrillo, tablacemento, fibracemento, tablaroca, entre otras) y madera principalmente, tanto en interior como en exterior. Se recomienda para superficies lisas.

ENVASADO Y EMPACADO

Cubeta de 33 kg. Se empaqueta individual

Este producto tiene un tiempo de vida estimada de 6 meses en envase cerrado de fábrica conservado en lugares frescos y secos.

APLICACION

Agite bien este producto antes de usarlo y durante la aplicación. Se aplica con rodillo, rodillo con textura, llana metálica, cepillo de cerda dura o equipo de aspersión Texspray 1500. Este producto se aplica mínimo a dos manos dependiendo del acabado deseado y puede ser adelgazado hasta un 20% con agua como máximo. No aplicar cuando la temperatura ambiente de la superficie y de la pintura sea menor a 10°C o mayor a 33°C, ni cuando la humedad relativa en el ambiente sea mayor a 80% o cuando haya pronóstico de lluvia en las siguientes 48 horas.

RECOMENDACIONES

Las superficies a pintar deben estar completamente fraguadas y secas, mínimo 28 días después de haber sido coladas. Asegúrese que la superficie esté limpia y seca, libre de pintura mal adherida, polvo, grasa y de cualquier contaminante. Es conveniente aplicarlo en áreas completas y de preferencia por la misma persona. Lave el equipo y accesorios usados en la aplicación con agua limpia. No mezcle el producto con otras pinturas. Mantenga bien cerrado el envase, en lugares frescos y fuera del alcance de los niños.

•MONTERREY

Av. Acapulco 1500, Col. J. Zozaya, Cd. Guadalupe, N.L.
C.P. 67110, Tel. (81) 8131-3333
www.pinturasosel.com / e-mail: ventas@pinturasosel.com

•MEXICO

San Luis Tlatilco 8-A, Col. S.L.Tlatilco, Naucalpan, Edo. México
C.P. 53630, Tels. (55) 5312-7270 • 5312-7271

•GUADALAJARA

Privada de la Primavera No. 3 y 5 Condominio Industrial Santa Cruz
Tlajomulco de Zúñiga, Jal. C.P. 45640
Tel. (33)3684- 8373 y 74, (33)3796-4582 y (33)3796-0212

•HERMOSILLO

Bldv. Lázaro Cárdenas 1046 B, Col. El Chaparral, Hermosillo, Son.
C.P. 83179 Tel. (662)260-6746 y 47, (662)260-8386

• Osel Oro, Osel Plata, Cope, Blaki, Elastomerik, Aquacolor y
Galería de Color MILLENNIUM, son Marcas Registradas de
Pinturas Osel, S.A de C.V.

FEBRERO 2022

SISTEMA DE ACABADO

Mampostería en general (concreto, yeso, ladrillo, tablamiento, fibramento, tablaroca entre las principales).

- 1) La superficie debe de estar seca, limpia, libre de polvo, grasa o cualquier contaminante.
- 2) Antes de su aplicación se debe de agitar el producto perfectamente para su completa incorporación, se puede adelgazar con un 20% de agua como máximo en caso de ser necesario.
- 3) Se aplica con rodillo, rodillo con textura, llana metálica, cepillo de cerda dura o equipo de aspersión Texspray 1500.
- 4) Antes de aplicar la pasta texturizada se recomienda sellar la superficie con Sellador Latex B. A. contra el Alkali Osel Oro 1403.
- 5) Aplicar el Oseltex Roller cuidando las corrientes de aire o eliminándolas para evitar que estas sequen el texturizado y dificulten el acabado final.
- 6) Se recomienda delimitar áreas completas a cubrir cuidando las uniones entre aplicación y aplicación.
- 7) Cerrar herméticamente la pintura sobrante para evitar que le entre aire y se seque, evitando dejar las cubetas del producto expuestas al sol.
- 8) Lavar a la brevedad el equipo y accesorios utilizados con agua limpia.