

ESPECIFICACIONES

RENDIMIENTO TEORICO

6 - 8 m²/L

REDUCTOR

No requiere

MANOS RECOMENDADAS

2

ACABADO

Mate

COLOR

Blanco

SECADO

Al tacto: 20 - 30 minutos

Al manejo: 30 - 45 minutos

El tiempo de secado puede variar dependiendo de las condiciones ambientales

DENSIDAD

1.2 - 1.4 g/ml

% SOLIDOS EN PESO

47 - 53

ESPESOR

4 - 5 milésimas de pulgada en húmedo

1.3 - 1.6 milésimas de pulgada en seco

TIPO

Emulsión 100% acrílica.

DESCRIPCION

Esmalte acrílico blanco base agua de acabado mate y secado rápido, con la característica de que al aplicarse con equipo de aspersión presenta la propiedad denominada "NIEBLA EN SECO", la cual consiste en que la brisa que se produce se seca y cae en forma de polvo, siempre y cuando se aplique en una superficie con una altura mínima de 3 metros. **Es indispensable aplicarlo con equipo de aspersión.**

CARACTERISTICAS

- Efecto de niebla en seco
- Secado rápido
- Excelente adhesión sobre superficie metálica galvanizada y aluminio
- Excelente reflectancia a la luz
- Excelente poder cubriente
- Acabado mate
- No contiene componentes de plomo
- **Contiene inhibidor de corrosión**

LIMITACIONES

- No mezclarse con productos base solvente.
- No diluir el producto con ningún tipo de solvente.
- No entintarse con colorantes del sistema de "Galería Millennium".
- No aplicar cuando la superficie esté mojada o húmeda.

USOS

Su aplicación es de tipo industrial ligero, comercial y doméstico, ya sea en techos o paredes. Se recomienda para superficies metálicas, concreto, tablavento, tablaroca y madera entre otras. El acabado blanco ofrece alta reflectancia a la luz reduciendo el costo elevado por consumo de energía generando un ambiente con mejor iluminación. Su rápido secado provoca que la pintura sobre esparcida no se adhiera sobre el piso, maquinaria, muebles, por lo que el costo de limpieza se minimiza.

ENVASADO Y EMPACADO

Cubeta de 19 litros. Se empaca individual

Tambor de 200 litros.

Este producto tiene un tiempo de vida estimado de 12 meses en envase cerrado de fábrica conservado en lugares frescos y secos.

APLICACION

Agite bien este producto antes de usarlo y durante la aplicación.

El esmalte se aplica directo del envase con equipo de aspersión airless.

No aplicar cuando la temperatura ambiente de la superficie y de la pintura sea menor a 13°C o mayor a 33°C, ni cuando la humedad relativa en el ambiente sea mayor a 75% o cuando haya pronóstico de lluvia en las siguientes 48 horas.

RECOMENDACIONES

Las superficies de concreto a pintar deben estar completamente fraguadas y secas, mínimo 28 días después de haber sido coladas.

Asegurarse que la superficie se encuentre seca, limpia, libre de polvo, grasa, pintura vieja y cualquier material falsamente adherido a la superficie. Lavar con agua limpia el equipo de aspersión usado, en forma completa. Mantenga bien cerrado el envase, en lugares frescos de preferencia bajo techo y fuera del alcance de los niños.

•MONTERREY

Av. Acapulco 1500, Col. J. Zozaya, Cd. Guadalupe, N.L. C.P. 67110
Tel. (81) 8131-3333

www.pinturasosel.com / e-mail: ventas@pinturasosel.com

•MEXICO

San Luis Tlatilco 8-A, Col. S.L.Tlatilco, Naucalpan, Edo. México
C.P. 53630, Tels. (55) 5312-7270 • 5312-7271

•GUADALAJARA

Privada de la Primavera No. 3 y 5 Condominio Industrial Santa Cruz
Tlajomulco de Zúñiga, Jal. C.P. 45640

Tel. (33)3684- 8373 y 74, (33)3796-4582 y (33)3796-0212

•HERMOSILLO

Bldv. Lázaro Cárdenas 1046 B, Col. El Chaparral, Hermosillo, Son
C.P. 83179 Tel. (662)260-6746 y 47, (662)260-8386

• Osel Oro, Osel Plata, Cope, Blaki, Elastomerik, Aquacolor y Galería de Color MILLENNIUM, son Marcas Registradas de Pinturas Osel, S.A de C.V.

JULIO 2022

SISTEMA DE APLICACION

Superficies metálicas (acero al carbón, fierro colado, galvanizado seminuevo, etc.).

La superficie debe estar seca, libre de polvo, grasa, óxido, pintura vieja mal adherida y cualquier contaminante, eliminando ya sea por medio manual, químico o mecánico. Aplicar de 1 - 2 manos de Primario de acuerdo a los requerimientos de la superficie.

- 1) Para superficies que ya se encuentran desgastadas, opacas y que presentan áreas definidas de corrosión se pueden utilizar, Primarios Anticorrosivos Cope Mano Taller 3801 Rojo, 3812 Gris o 3820 Blanco ostión; Primarios Anticorrosivos Secado Rápido Osel Plata 3840 Blanco, 3841 Rojo o 3842 Gris o bien Primario Anticorrosivo Rojo Cromato de Zinc Osel Oro 3810.

Acabado: Después de 24 horas de haber aplicado el anticorrosivo seleccionado aplicar 2 manos de Esmalte Niebla en Seco B.A 100% Acrílico Osel Oro 3865.

Lámina galvanizada nueva

La superficie debe estar seca, libre de polvo, grasa, óxido y cualquier contaminante, eliminando ya sea por medio manual, químico o mecánico. Aplicando de 1 a 2 manos de primario de acuerdo a los requerimientos de la superficie.

- 1) Multiprimario Latex Base Agua 1466 o Multiprimario B.S. Osel Oro 3877.

Acabado: Aplicar 2 manos de Esmalte Niebla en Seco B.A.100% Acrílico Osel Oro 3865.

Mampostería en general (Cemento, yeso, block de concreto, ladrillo, tablavento, fibramento, etc.).

Realizar limpieza de la superficie en forma previa. Se recomienda usar el Sellador Osel apropiado para cada requerimiento aplicando de 1 a 2 manos según sea necesario. Consulte la sección de Selladores para cada situación.

Acabado: Aplicar 2 manos de Esmalte Niebla en Seco B.A.100% Acrílico Osel Oro 3865.

Recomendaciones para su aplicación con Equipo de Aspersión Airless

- 1) Seleccionar el equipo de aspersión airless, filtro para pistola, boquilla o bien rodillo de inyección con los que se va a realizar la aplicación.
- 2) Verificar el perfecto funcionamiento del equipo, así como si éste es de corriente 110 - 120 volts o bien si es de gasolina.
- 3) Se recomienda filtrar el producto con la finalidad de evitar que haya presencia de grumos o natas que evite el buen desempeño del equipo.
- 4) Hacer una aplicación previa para verificar la presión de trabajo, abanico de pintura y técnica de aplicación.
- 5) Realizar la aplicación y una vez terminado el trabajo lavar con agua el equipo completo (bomba, manguera y pistola de aplicación) y cada uno de los accesorios utilizados para ser reutilizados en la siguiente sesión.
- 6) Cerrar herméticamente el envase del producto sobrante para evitar que se formen natas que afecten la aplicación siguiente.

Acabado: Aplicar 2 manos de Esmalte Niebla en Seco B.A. 100% Acrílico Osel Oro 3865.