

## ESPECIFICACIONES

### RENDIMIENTO TEORICO

6 - 12 m<sup>2</sup>/L

### REDUCTOR

Thinner Osel 2203,  
Reductor Osel (Aguarrás) 2207,  
Reductor XR2 Osel 2227

### % REDUCTOR

De 0 a 15

### MANOS RECOMENDADAS

2

### ACABADO

Brillante

### COLORES BASICOS

#### NUEVA FORMULA

9108 Verde jardín

9110 Amarillo escolar

9112 Naranja

9115 Amarillo Canario

9127 Rojo escarlata

9139 Azul intenso

9198 Negro

### SECADO

Al tacto: 15 - 30 minutos

Al manejo: 1 - 2 horas

Recubrir: Después de 8 horas y antes de 24 horas

El tiempo de secado puede variar dependiendo de las condiciones ambientales y del color a aplicar

### DENSIDAD

0.9 - 1.2 g/ml

### % SOLIDOS EN PESO

46 - 67

### ESPESOR RECOMENDADO

2.5 - 3.5 mil de pulgada en húmedo

1.3 - 1.6 mil de pulgada en seco

## TIPO

Alquidal acrílico.

## DESCRIPCION

Esmalte anticorrosivo brillante base solvente, para uso doméstico e industrial ligero, de excelente rapidez en el secado, excelente adherencia, fácil aplicación, excepcional nivelación y excelente durabilidad en interiores y exteriores.

## CARACTERÍSTICAS

- Acabado de alto brillo
- Secado rápido
- Muy buen poder cubriente
- Excelente adherencia
- Excelente durabilidad en interiores y exteriores
- **NUEVA FORMULACION LIBRE DE PLOMO**

## USOS

Se recomienda para recubrir y proteger superficies de madera, metal, mampostería en general, etc. Es recomendado en la industria y para uso doméstico por su fácil aplicación y secado rápido.

## ENVASADO Y EMPACADO

Bote de 1 litro. Se empaca 6 x caja

Galón de 4 litros. Se empaca 3 x caja

Cubeta de 19 litros. Se empaca individual

Este producto tiene un tiempo de vida estimada de 30 meses en envase cerrado de fábrica conservado en lugares frescos y secos.

## APLICACION

Agite bien este producto antes de usarlo y durante la aplicación.

Puede aplicarse con brocha de pelo o equipo de aspersión airless, adelgazando con el solvente seleccionado, Reductor XR2 Osel 2227, Thinner Osel 2203 o Reductor Osel (Aguarrás) 2207. **Cuando la temperatura de la superficie a aplicar y/o ambiental sea elevada es necesario adelgazar con Reductor Osel (Aguarrás) 2207.**

En superficies metálicas se recomienda aplicar el Primario Anticorrosivo Osel de acuerdo a la necesidad a satisfacer antes de aplicar el esmalte como acabado.

No aplicar cuando la temperatura ambiente de la superficie y del esmalte sea menor a 10°C o mayor a 33°C, ni cuando la humedad relativa en el ambiente sea mayor a 80%.

## RECOMENDACIONES

Las superficies de concreto a pintar deben estar completamente fraguadas y secas, mínimo 28 días después de haber sido coladas. Asegurarse que la superficie se encuentre limpia, seca, libre de polvo, óxido, grasa, material falsamente adherido y cualquier otro contaminante. Aplique una mano, deje secar según las especificaciones del producto y después aplique una segunda mano como acabado. Mantenga bien cerrado el envase, en lugares frescos y fuera del alcance de los niños. **NOTA:** Es recomendable agitar perfectamente el producto antes de utilizar el producto.

Para obtener un tono más uniforme mezcle los envases del mismo color entre sí antes de utilizarlos.

### •MONTERREY

Av. Acapulco 1500, Col. J. Zozaya, Cd. Guadalupe, N.L. C.P. 67110  
Tel. (81) 8131-3333

www.pinturasosel.com / e-mail: ventas@pinturasosel.com

### •MEXICO

San Luis Tlatilco 8-A, Col. S.L.Tlatilco, Naucalpan, Edo. México  
C.P. 53630, Tels. (55) 5312-7270 • 5312-7271

### •GUADALAJARA

Privada de la Primavera No. 3 y 5 Condominio Industrial Santa Cruz  
Tlajomulco de Zúñiga, Jal. C.P. 45640  
Tel. (33)3684- 8373 y 74, (33)3796-4582 y (33)3796-0212

### •HERMOSILLO

Bldv. Lázaro Cárdenas 1046 B, Col. El Chaparral, Hermosillo, Son.  
C.P. 83179 Tel. (662)260-6746 y 47, (662)260-8386

• Osel Oro, Osel Plata, Cope, Blaki, Elastomerik, Aquacolor y  
Galería de Color MILLENNIUM, son Marcas Registradas de  
Pinturas Osel, S.A de C.V.

**SISTEMA DE APLICACION****Superficie metálica** (acero al carbón, fierro colado, galvanizado seminuevo, etc.).

La superficie debe estar seca, libre de polvo, grasa, óxido, pintura vieja mal adherida y cualquier contaminante, eliminando ya sea por medio manual, químico o mecánico. Se puede aplicar con brocha de pelo o equipo de aspersión. Aplicar de 1 - 2 manos de Primario de acuerdo a los requerimientos de la superficie, adelgazando previamente con Reductor Osel (Aguarrás) 2207, Reductor XR2 Osel 2227 o Thinner Osel 2203. **Cuando la temperatura de la superficie a aplicar y/o ambiental sea elevada es necesario adelgazar con Reductor Osel (Aguarrás) 2207.**

- 1) Para superficies que ya se encuentran desgastadas, opacas y existen ya áreas definidas de corrosión se pueden utilizar, Primarios Anticorrosivos Cope Mano Taller 3801 Rojo, 3812 Gris o 3820 Blanco ostión; Primarios Anticorrosivos Secado Rápido Osel Plata 3840 Blanco, 3841 Rojo o 3842 Gris o bien Primario Anticorrosivo Rojo Cromato de Zinc Osel Oro 3810.

**Acabado:** Después de 24 horas de haber aplicado el anticorrosivo seleccionado aplicar 2 manos de Esmalte Alquidálico Brillante Osel Oro Libre de Plomo 9100.

**Lámina Galvanizada nueva y superficies especiales** (vidrio, cobre, latón, aluminio, porcelana, cerámica, fibra de vidrio, plástico entre otras superficies lisas).

La superficie debe estar seca, libre de polvo, grasa, óxido, pintura vieja mal adherida y cualquier contaminante, eliminando ya sea por medio manual, químico o mecánico. Se puede aplicar con brocha de pelo, rodillo o equipo de aspersión.

- 1) Aplicar de 1 - 2 manos de Multiprimario Latex Base Agua Osel Oro 1466 o Multiprimario B.S. Osel Oro 3877.

**Acabado:** Después de 24 horas de haber aplicado el anticorrosivo aplicar 2 manos de Esmalte Alquidálico Brillante Osel Oro Libre de Plomo 9100.

**Mampostería en general** (Cemento, yeso, block de concreto, ladrillo, tablamiento, fibramento, etc.).

Realizar limpieza de la superficie en forma previa. Se recomienda usar el Sellador Osel apropiado para cada requerimiento aplicando de 1 a 2 manos según sea necesario. Consulte la sección de Selladores para cada situación.

**Acabado:** Aplicar 2 manos de Esmalte Alquidálico Brillante Osel Oro Libre de Plomo 9100.

**Madera** (En este caso se refiere cuando se quiere pintar en color sólido y no interesa mostrar las vetas de la superficie).

Realizar limpieza de la superficie en forma previa. Aplicar de 1 a 2 manos de sellador de acuerdo a los requerimientos de la superficie:

- 1) Superficies con problemas de giseo o caleo, Primario Sellador Osel Oro 1416.
- 2) Superficies con problemas de anclaje, pulidas o lisas, Multiprimario Látex Base Agua Osel Oro 1466.

**Acabado:** Aplicar 2 manos de Esmalte Alquidálico Brillante Osel Oro Libre de Plomo 9100.

**NOTA:** Para obtener mayor información y mejor aprovechamiento del primario o sellador se recomienda consultar la ficha técnica correspondiente.

**Recomendaciones para su aplicación con Equipo de Aspersión Airless**

- 1) Seleccionar el equipo de aspersión airless, filtro para pistola, boquilla o bien rodillo de inyección con los que se va a realizar la aplicación.
- 2) Verificar el perfecto funcionamiento del equipo, así como si éste es de corriente 110 - 120 volts o bien si es de gasolina.
- 3) Se recomienda filtrar el producto con la finalidad de evitar que haya presencia de grumos o natas que evite el buen desempeño del equipo.
- 4) Recircular el producto y si es necesario al inicio adelgazarlo. Hacer una aplicación previa para verificar la presión de trabajo, checando el abanico de pintura y técnica de aplicación.
- 5) Asegurarse que se haya aplicado el Primario acorde a la necesidad de la superficie.
- 6) Aplicar cuidando la distancia de unos 30 centímetros aproximadamente de la pistola a la superficie y la técnica de aplicación.
- 7) Una vez terminada la aplicación lavar con solvente el equipo completo (bomba, manguera y pistola de aplicación) y cada uno de los accesorios utilizados para ser reutilizados en la siguiente sesión.
- 8) Cerrar herméticamente el envase de la pintura sobrante para evitar que se formen natas que afecten la aplicación siguiente.

**Acabado:** Aplicar 2 manos de Esmalte Alquidálico Brillante Osel Oro Libre de Plomo 9100.