

ESPECIFICACIONES

RELACION DE LA MEZCLA

100:42 en peso Resina/Catalizador

VIDA DE LA MEZCLA

8 HORAS

TIEMPO DE SECADO

24 horas secado al tacto

72 horas secado duro

7 días para uso

TIEMPO PARA LIJAR Y PULIR

72 HORAS MINIMO

VISCOSIDAD

500 – 700 cps

DENSIDAD

0.99 – 1.20g/ml a 25°C

ESPESOR MAXIMO RECOMENDADO

10 cm

TIPO

Epóxico de dos componentes.

DESCRIPCIÓN

Resina epóxica de dos componentes de secado lento, el cual permite realizar vaciados de altos espesores.

CARACTERISTICAS

- Buena humectación del sustrato
- Excelente liberación del aire
- Resistente a impactos
- Mínima contracción
- Excelente adhesión
- Excelente transparencia
- Auto nivelante

LIMITACIONES

- Solo para interiores
- No aplicar con humedad mayor al 70%
- No se debe mezclar con otros productos
- No hacer la mezcla de los 2 componentes que no se vaya a aplicar en las siguientes horas ya que se gelará. Entre más alta es la temperatura el tiempo de vida de la mezcla disminuye

USO

Encapsulado y vaciado de altos espesores para la creación de muebles de diferentes materiales como la madera.

ENVASADO Y EMPACADO

Kit de 0.750 Kg

Kit de 1.5 Kg

Kit de 6.0 Kg

APLICACIÓN

- 1.- Se deberá contar con un área libre de polvo o tapar las aplicaciones para un curado libre de impurezas.
- 2.-La madera deberá ser sellada perfectamente para evitar la presencia de burbuja al momento de la reacción del sistema Se puede utilizar la misma resina o dar dos manos del 3320-0001A fondo poliuretano transparente.
- 3.- El sistema es lento, se recomienda vaciados por capas; de transparente a tenues máximo 5 cm de espesor, con esto evitamos amarillamiento y que no se note la línea de la siguiente capa.
Para colores mas intensos, podemos hacer vaciados de hasta 10 cm.
- 4.- para los vaciados por capas, es recomendable que la resina esté a punto de tacking (al tocar la capa de resina ya vaciada se encuentra solida pero se siente un poco pegajosa, este es el momento ideal Para vaciar la siguiente capa).

A menor volumen más rápido tiempo de curado, a mayor volumen mayor tiempo de curado.

RECOMENDACIONES

Los productos deben mantenerse en el embase original en lugar seco y fresco alejándolos de fuentes de calor y de la Exposición directa al sol.
El tiempo de vida es de un año en su embase original bien tapado.

OBSERVACIONES

¡Esta ficha técnica tiene únicamente propósitos informativos! La información aquí prevista cumple con los últimos estándares sin embargo, la información aquí contenida no es vinculante. Por favor, sigue las recomendaciones indicadas en la correspondiente ficha de seguridad del producto y las indicaciones de precaución en las etiquetas. Nos reservamos el derecho de añadir o eliminar información y de realizar modificaciones en la información de esta ficha técnica, en cualquier momento sin ninguna notificación previa.
Sobre su uso, seguir las normas que aparecen en la etiqueta del envase y guardar las precauciones de ventilación y manipulación, según indica la Ficha de seguridad del producto